

# MALECH Grundierung

Wässrige Grundierung auf Basis Acrylate



## ANWENDUNGSBEREICH

**Malech** ist eine Grundierung für die farbigen Oberflächensysteme **Elastocolor** und **Elastocolor Rasante** auf zementäre Wandflächen (Beton, Zementputze, zementäre Betoninstandsetzungsmörtel). Mit **Malech** wird eine gleichmäßige Saugfähigkeit der Oberflächen und eine bessere Anhaftung des nachfolgenden Systems erzielt.

### Anwendungsbeispiele

**Malech** wird verwendet als Grundierung:

- für neue und gut erhaltene alte, trockene Putze vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**;
- auf Altanstrichen vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**;
- von Untergründen in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen vor der Anwendung von **Elastocolor** oder **Elastocolor Rasante**.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Malech** besitzt aufgrund der besonders feinen Verteilung der Acrylate ein besseres Penetrationsvermögen, als herkömmliche wässrige Grundierungen.

**Malech** ist lösemittelfrei und geruchsarm so dass es auch in geschlossener und schlecht belüfteter Umgebung verarbeitet werden kann. **Malech** eignet sich aufgrund seiner speziellen Formulierung zur Staubbildung auf der Oberfläche. Wegen seines guten Penetrationsvermögens reduziert **Malech** das Risiko des Auftretens von Ausblühungen.

## WICHTIGE HINWEISE

**Malech** nicht verwenden:

- auf Metalluntergründen;
- auf nassen Untergründen;
- bei Temperaturen unter +5°C.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

### Untergrundvorbereitung

Flächen die neu oder mit einem Reparaturmörtel instandgesetzt worden sind, müssen absolut trocken, sauber und tragfähig sein. Verschmutzungen, Öle und Fette sowie andere störende Verunreinigungen müssen zuvor restlos beseitigt werden. Schadhafte Bereiche müssen repariert/ reprofiliert und Unebenheiten ausgeglichen werden.

### Anmischen

**Malech** ist gebrauchsfertig.

Auf nicht sehr saugfähigen Untergründen sollte **Malech** mit Wasser bis zu 50% verdünnt werden.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch sollte **Malech** nochmals gründlich durchgemischt werden.

**Malech** wird mit üblichen Arbeitsgeräten (Pinsel oder Roller) gleichmäßig und pfützenfrei verarbeitet. **Malech** mindestens 12 Stunden vor Regen schützen. Je nach Umgebungsbedingungen kann **Malech** nach 4 bis 24 Stunden überarbeitet werden.

## Reinigung

Im frischen Zustand kann **Malech** von Händen und Arbeitsgeräten mit ausreichend Wasser leicht abgewaschen werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

## VERBRAUCH

100-150 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

## LIEFERFORM

Kunststoffeimer zu 10 kg.

## LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung zwischen +5°C und +30°C lagerfähig.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

**Malech** ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt nicht auf der Haut antrocknen lassen.

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Technische Merkblatt vorzeigen.

## ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren.

Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungsratgebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN

### KENNDATEN DES PRODUKTS

<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,0
<b>Viskosität (mPa·s):</b>	20 (Spindel 1 - 100 Upm)
<b>Festkörperanteil (%):</b>	15
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung
<b>Kennzeichnung nach</b>	
– GGVS/ADR:	kein Gefahrengut
– VbF:	entfällt
– GefStoffV:	kein kennzeichnungspflichtiges Produkt
– GISCODE/Produktcode:	M-GF 01- Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden
<b>Zollkennziffer:</b>	3903 90 00

## ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

<b>Austrocknungszeit:</b>	ca. 12 Stunden
<b>Wartezeit vor einem Farbanstrich:</b>	4-24 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	von +5°C bis +35°C

### N.B.

*Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen.*

*Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.*

**Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.**

543-11-2009

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

